

2K PUR-GRUNDIERUNG 40 (10:1)

- FERTIGTON BEIGE (CA. RAL 1014)

Beschreibung:









Hochwertige 2K-Polyurethan-Acryl-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz (Zinkphosphat) und ausgezeichneter Haftung auf Eisen, Stahl, verzinkten Untergründen und Aluminium. Auch einsetzbar als Grundierfüller und Haftvermittler. Universell überlackierbar mit 1K-/2K-Lacken. Auch geeignet für den Auftrag mit Rolle/Pinsel.

Optimal geeignet für Nass-in-Nass Verarbeitung mit PROSOL PUR-Decklacken. Hierbei empfehlen wir eine Abluftzeit von mindestens 2 Stunden bis längstens 24 Stunden vor dem Decklackauftrag. (Abluftzeit ist Abhängig von Schichtstärke und Auftragsverfahren).

Praxisanwendung Industrielackierungen: I.d.R. wird am späten Nachmittag grundiert und am nächsten Tag in der Früh der Decklack lackiert.

Anwendung:

Zum Schutz von Stahlkonstruktionen aller Art, landwirtschaftlichen Geräten, Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, etc.












	Stahl/Eisen (FE)	Verzinkter Stahl (ZN)	Aluminium (AL)
VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS	 P220–P280	 PROSOL Reiniger Antisilikon	 PROSOL Reiniger Antisilikon
	 PROSOL Reiniger Antisilikon	 P220–P280	 P220–P280
		 PROSOL Reiniger Antisilikon	 PROSOL Reiniger Antisilikon

Untergrundvorbehandlung:

Untergrund schleifen und reinigen.

Besondere Hinweise:

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Untergründe:	Stahl, Eisen, verzinkter Stahl, Aluminium					
Typ:	2K Acrylbinder, Polyurethan					
Glanzgrad:	Matt					
Lieferviskosität:	DIN 53211 Φ 4 mm / 20 °C = 100–120 Sek					
Dichte der Komponente A:	1,53–1,58 kg/l					
Trockensubstanz in der gelieferten Form:	Volumenanteil: 60 +/-3% Gewichtsanteil: 77 +/-3%					
VOC:	2004/42/II(c)(540)530 / VOC bereit für den Einsatz (g/l) = max 530					
Theoretische Ergiebigkeit:	5,5 m ² /l					
Farbton:	Beige (ca. RAL 1014)					
 Mischungsverhältnis nach Volumen (Lack:Härter + Verd.)	Fertigton Beige: 10:1 PROSOL Härter für 2K PUR-Lacke 10 % PROSOL Verd. für 2K PUR-Lacke			Mix: siehe separates Techn. Merkblatt		
 Mischungsverhältnis nach Gewicht (Lack:Härter + Verd.)	Fertigton Beige: 14:1 PROSOL Härter für 2K PUR-Lacke 10 % PROSOL Verd. für 2K PUR-Lacke			Mix: siehe separates Techn. Merkblatt		
 Topfzeit der Mischung bei 20 °C	2 Std.					
 Spritzviskosität DIN 53211 Φ 4 mm / 20 °C	37 – 39 Sek Verwendung als Grundierfüller: Düse bis 2 mm, 2x Spritzgänge, je Schichtdicke > 60 μ m Verwendung als Haftvermittler: Düse 1,3 – 1,5 mm, 2x Spritzgänge, je Schichtdicke 20-25 μ m					
 Auftragsverfahren Fließbecher / HVLP	Druck (bar):	Düse (mm):	Spritzgänge:			
	2,0 –3,0	1,5 – 1,8	2x (100-120 μ m)			
 Ablüftzeit	Zwischen den Schichten: 10 Min / 20 °C					
 Trocknungszeit	Objekttemp:	Staubtrocken:	Griffest:	Montagefest:	Schleifbar:	Überlackierbar
	20°C	10 Min.	40-60 Min.	4 Std.	4 Std.	4 Std.
	60°C	-	-	30 Min.	-	-
 Airless/Airmix	Verdünnung: 0–5 % Spritzviskosität: Φ 6 mm / 20 °C= 15 Sek. Düse (mm):0,33 / Druck (bar): 100 Bar					
 Auftrag mit Pinsel/Rolle	0–5 % Verdünnung.					
 Zusätze	-					
 Haltbarkeit / Lagerung	In verschlossenem Originalgebinde mind. 2 Jahre					
Verarbeitungsbedingungen	Ab + 10°C und bis 80% rel. Luftfeuchte, Für ausreichend Zu- und Abluft sorgen.					
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.					
Entsorgung	Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss ggf. der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.					

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für ein konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte und ähnliches dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikationen) dar. Etwaige Schutzrechte, sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.