



Automotive Aftermarket Division

3M 05907/05917 Polyolefin-Haftvermittler

1) Teilenummern

3M 05907: 500 ml (368 g) Aerosol

3M 05917: 200 ml (147 g) Aerosol

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M 05907/05917 fördert die Haftung des 3M 05900 und 3M 05901 Reparaturmaterials für flexible Teile an Polyolefinen und Ethylen-Propylen-Kautschuk mit den Kennzeichnungen PP, EP, TPO oder EPDM auf der Rückseite des Teils.

3) Physikalische Eigenschaften

Farbe	Klar/Bernsteingelb
Verpackung	05907: 368 g (500 ml) Aerosol-Dose 05917: 147 g (200 ml) Aerosol-Dose
Trockenzeit	10 Minuten
Lösungsmittel	Toluol
% Feststoffe (typisch)	2.2%
VOC-Gehalt	720 g/Liter

4) Gebrauchsanweisung

- Reinigen Sie den zu reparierenden Bereich mit Seife und Wasser.
- Verwenden Sie den 3M 08985 Kunststoffteilereiniger, um Fett und Teer zu entfernen.
- Schleifen Sie die Oberfläche der beschädigten Stelle mit einer abgeschrägten Scotch-Brite SC-DR Braun oder Rot Schleifscheibe etwa 3 bis 4 cm um die beschädigte Stelle herum glatt.
- Schleifen Sie den zu reparierenden Bereich mit einer 3M 255P 180 Schleifscheibe Gold von der Mitte aus in den Lack hinein fein aus.
- Mit einem sauberen, trockenen Lappen abwischen.
- Tragen Sie eine Schicht 3M 05907/05917 Polyolefin-Haftvermittler auf die geschliffene Oberfläche auf und lassen Sie sie 10 Minuten trocknen.
- Tragen Sie im nächsten Schritt das 3M 05900 oder 05901 Reparaturmaterial für flexible Teile gemäß den Anweisungen auf.



- **Wichtig:** Nach jedem Schleifschritt während der Reparatur, durch den die Kunststoffoberfläche freigelegt wird, muss 3M 05907/05917 Polyolefin-Haftvermittler aufgetragen werden, damit das Produkt im nächsten Reparaturschritt haftet. Drehen Sie die Dose um und sprühen Sie, um die Düse zu reinigen.

5) Aufbewahrung

Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Kühl und trocken aufbewahren. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn der Klebstoff bei einer Raumtemperatur von 15 bis 30 °C aufbewahrt und aufgetragen wird. Die Lagertemperatur darf 50 °C nicht überschreiten.

Haltbarkeit: Unter normalen Lagerbedingungen 24 Monate ab dem Herstellungsdatum. Beachten Sie die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Dose.

6) Sicherheit

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt oder kontaktieren Sie die für die Toxikologie zuständige Abteilung von 3M.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht schützen und nicht Temperaturen von über 50 °C aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht in offene Flammen oder auf glühende Materialien sprühen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

3M 05907/05917 Polyolefin-Haftvermittler ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGEGEHEN.

7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen:



3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M Schweiz GmbH Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch