



Spraytechnik GmbH

# Technisches Merkblatt

## Prosol Abbeizer MCL-frei

**Produktbeschreibung:** Abbeizer

**Anwendung:**

zum Entfernen von

- Lack- und Farbschichten auf Öl- Nitro- oder Kunstharzbasis,
- Polituren,
- Latex- und Dispersionsfarben,
- Alkydharz,
- Kunststoffputzen,
- Klebstoffen,
- Spachtelmassen,
- PU-Schaumresten

von allen gängigen Untergründen wie Stein, Holz oder Metall

### **Technische Daten und Verarbeitung:**

**Farbton:** transparent

**Vor Anwendung an einer unauffälligen Stelle auf Eignung prüfen.**

Flächenvorbehandlung: Nicht abzubeizende, angrenzende Flächen abdecken, besonders Aluminium und Glas). Untergrund von grobem Schmutz befreien und trocknen.

Deck- bzw. Überlackierung: Erst wenn der Untergrund gut trocken ist, kann mit dem Neuanstrich begonnen werden.

Verarbeitungsbedingungen: Untergrund-/Verarbeitungstemperatur: frostfrei, optimal ca. 20 °C  
Satt aufsprühen, nach ca. 20 Minuten mit einem Spachtel prüfen, wie viele Anstriche bereits gelöst sind. Einwirkzeit ggf. verlängern,  
Nach Entfernung der abgebeizten Schichten sollte der Untergrund mit einem in Terpentinersatz, Benzin oder Wasser getränkten Lappen, noch besser mit einer Bürste gesäubert werden.

Nach dem Gebrauch sollten alle zusätzlichen Arbeitsgeräte mit Wasser gereinigt werden.