



Produktbeschreibung

schnell lufttrocknender, hell-silbriger Acryl-1-K-Ausbesserungslack für Fahrzeuge und Geräte und verzinkte Teile, abriebfest

Verwendungszweck

Zur Beschichtung von allen Rohren, Leitungen, Geräten, Metallteilen, etc.
Abriebfest

Basis: Nitrocellulose

Farbton: silber

Oberfläche: glänzend

Festkörpergehalt: 28 ± 1 Gew. %

Ergiebigkeit: Verbrauch ist in der Praxis abhängig von den Verarbeitungsbedingungen.

Sollschichtstärke: 40 - 50 µ

Trocknung:	staubtrocken	15 Min.
	griffest	30 Min.
	durchgehärtet	8 Std.

Verarbeitung:

FLÄCHENVORBEHANDLUNG

Schadenstelle säubern, entrostern, schleifen
Untergrund muß frei von Verunreinigungen sein
Angrenzende Flächen abdecken

GRUNDIERUNG

--



Spraytechnik GmbH

Technisches Merkblatt

Alu abriebfest

DECK-/ÜBERLACKIERUNG

Für Decklackierungen auf dem Aluminium abriebfest ist ein Klarlack verwendbar.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Dose auf Raumtemperatur bringen

3 Minuten kräftig schütteln; probesprühen

Sprühabstand 25 - 30 cm

Mehrere dünne Schichten im Kreuzgang sprühen

Dose nach Gebrauch umdrehen und Farbreste aus Ventil sprühen

Weitere Hinweise:

Weitere Daten hinsichtlich Produktsicherheit, Transport und Arbeitssicherheit sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.