



Jaeger Badewannen- / Fliesenlack-Set 887/897

Komplettsset zur Beschichtung von Badewannen und Fliesen



Werkstoffbeschreibung



Werkstoffart:

Lösemittelfreies 2 Komp.-Lacksystem für strahlend neue Oberflächen in aktuellen Sanitärfarbtönen, praktisch geruchsfrei, sehr gute Endbeständigkeiten, leicht zu reinigen.

Verwendungszweck:

Für die Neubeschichtung von Badewannen, Duschwannen (Emaile oder Acryl*) sowie zur Renovierung und farblichen Neugestaltung von Wandfliesen, leicht zu verarbeiten. Geeignet für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen.

Eigenschaften:

- hohes Deckvermögen
- lösemittelfrei
- hochglänzend und extrem haltbar
- ohne Ausbau, ohne Schmutz
- dauerhaft warmwasserbeständig
- für Kinderspielzeug geeignet
- für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen geeignet



Packungsinhalt:

- 1 Dose Badewannen- & Fliesenlack für 2,8m² bzw. Fliesen- & Badewannenlack für 6,8 m²
- 1 Flasche Härter
- 2 Bogen Schleifpapier (P120 + P320)
- 1 Farbwanne
- 1 Packung Entkalker
- 1 Flasche Wannen- & Fliesenreiniger-Konzentrat
- 1 Profi-Pinsel
- 1 Profi-Farbrolle mit Bügel
- 1 Rührholz
- 1 Staubbindetuch

Benötigte Extras:

* für Acrylwannen wird zusätzlich **JAEGER Acrylwannen-Grundierung** benötigt (nicht im Set enthalten - Art. Nr. 886)

Farbtöne:

Bestell-Nr.:

887 0800
887 0020
887 0023
887 0027
887 0029
(für 2,8 m²)

Farbtöne:

reinweiß
alpinweiß
bahamabeige
manhattangrau
pergamon

Bestell-Nr.:

897 0800
897 0020
(für 6,8 m²)

Farbtöne:

reinweiß
alpinweiß

Glanzgrad:

glänzend



Konditionierung: Die Lackkomponenten vor der Verarbeitung mindestens 24 Std. bei einer Temperatur von ca. +22° C lagern, damit der Lack geschmeidig verarbeitet werden kann.

Lagerung: Im Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung max. 1,5 Jahre haltbar.

Anwendungstechnische Hinweise

Untergrundvorbereitung / Anstrichaufbau: siehe ausführliche Verarbeitungsanleitung, die jedem Set beiliegt.

Verdünnen: Nur unverdünnt verarbeiten. Kein Wasser oder Lösemittel zusetzen, da sonst die Gefahr der Unverträglichkeit oder einer unvollständigen Aushärtung besteht.
Falls Spritzverarbeitung gewünscht ist bitte Kontakt mit technischem Service aufnehmen.

Trocknung: Badewanne nach 5 Tagen wieder benutzbar. Weitere Hinweise siehe Verarbeitungsanleitung.

Kennzeichnung

Pflege: Mit üblichen milden Haushaltsreinigern. (Keine Scheuermittel benutzen!).
Moorbäder und medizinische Badezusätze mit Farbbeimischungen können die Beschichtung verfärben. Kontakt mit stark abfärbenden Wäschestücken, Textil- und Haarfarben, Tönungen und anderen eingefärbten Objekten vermeiden.
Beschichtete Fliesenflächen nach Wasserbelastung wieder abtrocknen lassen. Dauerhaft stehendes Wasser vermeiden.
Weitere Hinweise siehe Verarbeitungsanleitung.

Besondere Hinweise

Achtung: nach der Reinigung der Fliesen und der Fugen ist darauf zu achten, ob die Fugen Haarrisse oder Ausbruchstellen aufweisen. Diese Schäden müssen vor der Neubeschichtung mit Jaeger Fliesen- und Badewannenlack 897 behoben werden.

Ausbruchstellen: Mit einem 2K-Polyesterspachtel reparieren. Hierbei die Anweisung des Herstellers beachten.

Bitte vermeiden Sie den direkten Kontakt von Lack, Härter, Entkalker und Reiniger zu Haut, Schleimhäuten und Augen, z.B. durch das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille. Bei Kontakt sofort mit Wasser spülen.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf den Dosenetiketten.

Von Haut oder Textilien kann der Lack in flüssigem Zustand mit einem für Farben und Lacke geeigneten Handreiniger ausgewaschen werden.

Hinweis: Untergründe mit speziellen, Schmutz abweisenden Eigenschaften (z.B. „Lotus-Effekt“) sind für eine nachträgliche Beschichtung nicht geeignet.

Zwischen JAEGER Badewannenlack, JAEGER Fliesenlack, JAEGER Keramik-, Email- & Acryl-Reparatur-Set und JAEGER Reparatur-Lackstift können durch unterschiedliche Auftragsweise ggf. Farbtonunterschiede entstehen. Bitte vor Anwendung an geeigneter Stelle Farbtonvergleich vornehmen.

Service:

Weitere Informationen und aktuelle Datenblätter zum JAEGER Bad Renovier-System finden Sie auf unserer Website: www.jaegerlacke.de

Bei Fragen hilft Ihnen unsere technische Beratung gerne weiter:

Tel.: +49 (0) 7141-2444-0

Stand 10/20

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.