



Prosol 2-Komponenten EP-Grundierfiller Spray ist eine Grundierung für höchste Ansprüche. Die hervorragenden Haftungs- und Korrosionsschutz-Eigenschaften sowie ein optimaler Verlauf zeichnen dieses Produkt besonders aus. Überlackierbar mit Basislacken, wasserbasierende Basislacken, 2K-Decklacken und 2K-Klarlack. Sehr gute Durchhärtung und Isolierungswirkung. Lösemittelbeständig.

Untergrund:

Alu, Zink, Stahl, GFK,
Sauber, fettfrei und trocken.
Bei Bedarf anschleifen

Nicht auf Säureprimer verarbeiten

Vorbehandlung/Reinigung:

Vorreinigung mit Silikonentferner

Verarbeitung:

Lackierverfahren Lackierhinweise beachten!

Farbe / Glanzgrad beige

Eigenschaften Sehr gute Durchhärtung und Isolierungswirkung

Hervorragende Haftung- und Korrosionsschutz-Eigenschaften

Ausgezeichneter Verlauf und Spritzbild.

Überlackierbar mit Basislacken, wasserbasierende Basislacken,
2K-Decklacken und 2K-Klarlack

Sichere und "saubere" Härterzugabe

Sehr beständig gegenüber chemischer und
mechanischer Belastung, Kraftstofffest.

Verarbeitungsbedingungen Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Wird der 2K-EP-Grundierfiller nach 24 h überlackiert, so muss er vorab geschliffen werden.

Trockenschliff P 400 - P500

Nass-schliff P 800 nach 20 - 30 Min / 20°C (sobald matt abgezogen)

Überlackierbar 25 - 30 min Trocknung / Raumtemperatur

VOC-Gesetzgebung EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 648 g/l VOC

Trockenzeiten:

Zwischenablüftzeit 10 - 15 Min. Ablüftzeit je nach Temperatur

Endablüftzeit ca. 30 Min. vor der Ofen / IR-Trocknung

Staubtrocken 15 Min. / 20°C

Griffest 5 h / 20°C

Schleifbar 12 h / 20°C oder 30 Min. / 60°C

IR-Trocknung nach 1 h IR-Trocknung schleifbar

Topfzeit 4 Tage

Besondere Hinweise zum Lackieren mit Prosol2K-EP-Grundierfiller Spray:

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein.

Unmittelbar vor dem Lackieren roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen und auf Stift am Dosenboden

aufsetzen. Roten Auslöseknopf mit Handballen bis zum Anschlag drücken. Dose 2 Minuten gründlich schütteln.

Probesprühen. Sprayabstand ca. 25 cm. Prosol2K-Decklack in 2 bis 3 Spritzgängen mit ca. 5 Minuten

Zwischenablüftzeit mit rund 70µm Schichtdicke aufsprühen. Topfzeit 4 Tage.

Sicherheitsratschläge:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nur für den professionellen Gebrauch. **Achtung!** Sondermüll, leere Dosen nicht in den Hausmüll geben.