Technisches Merkblatt

RISSBAND

Feines Gewebeband aus Polyester mit verstärktem Mittelbereich zur Riss- und Fugenüberbrückung. RELIUS RISSBAND kann vorbeugend oder zur Sanierung von Rissen aller Art eingesetzt werden. Die sehr dünne Beschaffenheit ermöglicht eine streiflichtarme Überarbeitung. RELIUS RISSBAND ist wasser- und wetterfest, chemikalien- und verrottungsbeständig.

Art.-Nr. 273837

TECHNISCHE DATEN	
Farbton	Weiß
Rollenmaß	0,12 m x 10 m
Kenndaten (nach DIN EN 12127)	• Gewicht: 35 g/m² • Einstellung (Fäden/10 cm): Kette: 60/300, Schuss: 90 • Dehnung: > 15 %
Lagerung	Kühl, trocken

Untergrundvorbehandlung:
Untergrund und Anstrichaufbau:
Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere 3.1.1). Auf Flächen mit stehendem Wasser nicht einsetzen. Baumangelbedingte Risse können nicht dauerhaft überbrückt werden. Des Weiteren bitte auch die gültigen Technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt, berücksichtigen.

Untergrundvorbehandlung:
Die Untergründe, wie luftgetrockneter Putz P II, P III und P IV, Bauplatten und Beton müssen sauber, tragfähig und trocken sein. Raue Flächen und Unebenheiten sind mit RELIUS FÜLL- UND PLANSPACHTEL FP 60 oder RELIUS HANDSPACHTEL FEIN auszugleichen, offene Fugenbereiche mit RELIUS ACRYL A aufzufüllen bzw. auszugleichen. Vorhandene Risse leicht aufweiten, Rissflanken säubern und mit RELIUS TIEFGRUND E.L.F. vorbehandeln. Nach Trocknung die Risse mit RELIUS ACRYL A verfüllen. Fest haftende Dispersionsanstriche trocken anschleifen. Leim- oder Kalkfarben, nicht tragende Dispersionsanstriche, alte Tapeten etc. müssen restlos entfernt werden. Stark saugende oder sandende Flächen sowie Dispersionsfarben mit RELIUS TIEFGRUND E.L.F. vorbehandeln.

Verarbeitung:
RELIUS RISSBAND trocken dem Fugen-/Rissverlauf folgend, mittig anlegen (keinesfalls mit Klebermaterial einbetten). Anschließend vollflächig mit geeignetem Klebermaterial (RELIUS SILCOSAN FLEX-AM, RELIUS HANDSPACHTEL FEIN) überarbeiten und glätten. Um Streiflichtbildung zu vermeiden, diesen Arbeitsgang nach Trocknung wiederholen bis das Rissband abgedeckt und ein gleichmäßiger Übergang zur Fläche geschaffen ist. Bei Änderung des Rissverlaufs wird das Band abgeschnitten und mit einer Überlappung von ca. 5 cm angesetzt.

Deckanstrich:
Nach ausreichender Trocknung erfolgt die weitere Bearbeitung je nach Anforderung der Oberfläche. Beim Tapezieren ist zu beachten, dass der Nahtbereich ca. 10 cm Versatz zum Verlauf des Rissbandes aufweist. Um eine glatte, ansatzfreie Fläche bei Anstricharbeiten zu erhalten, wird empfohlen, vorab ein strukturloses Flächenvlies (RELIUS ANSTRICHVLIES) zu verkleben.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.

RELIUS Farbenwerke GmbH • Heimertinger Straße 10 • 87700 Memmingen / Germany • T +49 (0) 8331 103-0 • F +49 (0) 8331 103-277 • www.relius.de