

Technisches Merkblatt

DISPERSIONSKLEBER

FLEX DK



Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum Kleben von Polystyrol-Dämmplatten in RELIUS WDV-Systemen auf nicht saugenden Untergründen wie z. B. Spanplatten, zementgebundene Faserplatten oder Holzwerkstoffplatten.

Art.-Nr. 273841

TECHNISCHE DATEN	
Dichte / spez. Gewicht	Ca. 1,49 g/cm ³
Bindemittelbasis	Terpolymerisat-Acrylcopolymerisat.
Nachhaltigkeitsindikator	Konform zur DecoPaint-Richtlinie 2004/42/EG Anhang I und II
Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie Beschichtungsstoffe	Terpolymerisat-Acrylcopolymerisat, mineralische Füllstoffe, Wasser, Glykolether, Netzmittel, assoziative Rheologieadditive, Konservierungsmittel. Enthält als Konservierungsmittel Benzisothiazolinon und Methylisothiazolinon. Information für Allergiker unter Tel.-Nr. 0800-5560000 (kostenfrei).
Glanzgrad	Matt
Struktur	Glatt
Verarbeitung	Handauftrag mit Zahnpachtel 4x4 mm Zahnung. Flächig abziehen in 45° Anstellwinkel. Spritzauftrag mit Schneckenpumpe und anschließend flächig abziehen mit Zahnpachtel, 4x4 mm Zahnung, Anstellwinkel ca. 45°C.
Verarbeitungstemperatur	Luft- und Objekttemperatur während der Verarbeitung und der Trocknung nicht unter + 5°C. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Nebel und hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten (>80%). Der frische Kleber muss während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Durchtrocknung vor zu schnellem Wasserentzug, Frost und Regen geschützt werden.
Verbrauch (pro Anstrich)	0,8 – 1,1 kg/m ² bei feiner Putzstruktur. Richtwerte, für die keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.
Trockenzeiten (20°C/ 65% rel. Luftfeuchtigkeit)	<ul style="list-style-type: none"> • Schwach saugende Untergründe: 4-8 Stunden verschiebefest • Nicht saugende Untergründe: 1-2 Tage verschiebefest
Verdünnung	Wasser (max. 3%)
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Farbtöne	Weiß
Packungsgrößen	20 kg
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Trocken, kühl, jedoch frostfrei • Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerstabil • Die max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht überschritten werden • Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten • Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern (akklimatisieren)
Gefahrenkennzeichnung	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt
Produktcode	BSW20

Untergrundvorbehandlung:

Untergrund und Anstrichaufbau:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere 3.1.1). Des Weiteren bitte auch die gültigen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt, berücksichtigen.

Untergründe:

Beim Verkleben von Hartschaumplatten im Außenbereich benötigen Holz-, Hartfaser-, Span-, Sperrholz-, Faserzement- und Gipsfaserplatten keine Grundierung bei Einsatz von RELIUS DISPERSIONSKLEBER FLEX DK.
Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen technischen Beratungsdienst anfordern.

Verlegetechnik:

Polystyrol-Dämmplatten:
Platten müssen vollflächig mittels Zahntraufel beschichtet und stoßversetzt verlegt werden.
Maximale Auftragsstärke 4mm.

Hinweise:

Weitere Angaben gemäß den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und den WDVS Verarbeitungsrichtlinien beachten.

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt.

Während und nach der Verarbeitung in Innenräumen für ausreichende Belüftung sorgen.

Übliche Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben/Lacke und flüssige Reste als schadstoffhaltige Abfälle von Farben/Lacken auf Wasserbasis bei einer Sammelstelle für Altfarben/-lacke gemäß EAK-Nr. 080112 entsorgen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen:



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.