

TECHNISCHE INFORMATION

Gewebekleber ELF

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung / Eigenschaften	Gebrauchsfertiger, transparent auftrocknender Dispersionskleber für die schnelle und sichere Verklebung von Glasdecogewebe. Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral, leicht verarbeitbar, hohe Klebkraft.
Dichte	Ca. 1,02 g/cm ³
Bindemittelbasis	Vinylacetat-Copolymer
Inhaltsstoffe Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel	Vinylacetat-Copolymer, Wasser, Additive. Enthält als Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon und Methylisothiazolinon. Informationen für Allergiker unter Tel.-Nr. 0800-5560000.
VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für das Produkt Kat. A/a: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max.: < 1 g/l.
Farbton	Trocknet farblos auf
Gebinde	16 kg
Produktcode	M-DF01
Artikel-Nummer (Master)	288507

VERARBEITUNG

Verarbeitung	Streichen, Rollen. PROSOL Gewebekleber ELF in einer Breite von 2-3 Bahnen mit einem Roller auf den Untergrund auftragen und nach kurzer Abluftzeit das Glasdecogewebe auf den noch feuchten Kleber aufbringen.
Verarbeitungstemperatur	Luft- und Objekttemperatur während Verarbeitung und Trocknung: nicht unter +5°C
Verbrauch	Ca. 300 g/m ² je nach Untergrund und Art des Wandelages. Richtwert für den keine Verbindlichkeit übernommen werden kann.
Trockenzeit (20°C / 65 % rel. Luftfeuchte)	Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden
Verdünnung	Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt.



Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
--------------------------	----------------------------------

UNTERGRUND UND ANSTRICHAUFBAU

Untergründe	Mineralische Putze (P II - IV), Beton, Gipskarton und andere tapezierfähige Untergründe nach entsprechender Vorbehandlung.
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere 3.1.1). Des Weiteren bitte auch die gültigen Technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt, berücksichtigen. Eventuell vorhandene Verschmutzungen entfernen und Flächen säubern. Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und nachreinigen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel).
Grundierung	Je nach Bedarf mit PROSOL Tiefgrund ELF oder PROSOL Tapetengrund ELF.
Grund- und Schlussbeschichtung	Glasdecogewebe und nachfolgende Beschichtung mit PROSOL Innenfarben.

HINWEISE

Technische Hinweise	Physikalische Erhärtung der Beschichtung durch Wasserverdunstung. Es sind längere Trockenzeiten bei kühler Witterung und / oder hoher relativer Luftfeuchtigkeit zu beachten. Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen technischen Beratungsdienst anfordern.
Lagerung	Trocken, kühl und frostfrei lagern. Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerstabil. Anbruchgebände fest verschlossen aufbewahren und baldmöglichst verwenden.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste mit dem Hausmüll bzw. als Baustellenmüll entsorgen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben (Abfallschlüssel Nr. 080112) entsorgen.
Sicherheit	Bei Verarbeitung in Innenräumen während der Verarbeitung und danach für ausreichende Belüftung sorgen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit klarem Wasser ausspülen. Essen, Trinken und Rauchen ist während des Gebrauchs zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Die üblichen Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.
Gefahrenkennzeichnung	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.