



Dynacoat Polyester Putty Glass Fibre – D3.02.04



P80-P180
oder
P120-P220

Produktbezeichnung:

Polyester Putty Glass Fibre



100: 2-3

Beschreibung:

Faserverstärkter Zweikomponenten-Polyesterspachtel für die Autoreparatur, zum Ausfüllen von Durchrostungen auf Fahrzeugteilen aus Stahl.



4-8 Min.

Produkt und Zusätze:

Polyester Putty Glass Fibre
Hardener (im Set)

Rohstoffbasis:

Putty Glass Fibre: Polyesterharze
Härter: Peroxide



20-25
Minuten
bei 20°C

Geeignete Untergründe:

Stahl
Polyesterlamine



P180-P280
oder
P220-P320

Beachte: Polyester Putty Glass Fibre nicht auf thermoplastische Acrylatlacke, Washprimer und Washfüller auftragen.

Untergrundvorbereitung:

Stahl: Entfetten und anschleifen mit P80.
Verzinkter Stahl: Entfetten und anschleifen mit P180.
Aluminium: Entfetten und anschleifen mit P80.
Bestehende Lackschichten: bis auf das blanke Blech mit P80 und die Übergänge mit P180 anschleifen.
Polyesterlamine: Mit warmem Wasser reinigen, entfetten und anschleifen mit P180-P280.



Dynacoat
Füller

Mischungsverhältnis:

100 Gewichtsteile Polyester Putty Glass Fibre
2-3 Gewichtsteile Hardener



Beachte: Nicht mehr Härter zugeben als empfohlen. Die Mischung bis zur Erreichung einer gleichmäßige Farbe gründlich durchrühren.

Topfzeit:

4-8 Minuten bei 20°C

Verarbeitung:

Mittels eines Spachtelmessers über die ausreichend angeschliffene und gereinigte Oberfläche auftragen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Lösemittelhaltigen Guncleaner verwenden

Trocknungszeiten:

Schleifbar: 20-25 Min. bei 20°C
Schleifbar: 10 Min. bei 40°C

Bei forcierter Trocknung sollte die Temperatur von 70°C nicht überschritten werden. Ansonsten besteht die Gefahr von Rissbildung, Blasen oder Haftungsverlust.



Empfohlenes Schleifpapier: (Vorbereitung)	P80-P180 (P120-P220) trocken schleifen
Empfohlenes Schleifpapier: (vor Grundierung/Füller)	P280 – P360 (P220-P320) trocken schleifen
Überlackierbarkeit:	Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Dynacoat Filler 5+1 Dynacoat Filler 4100
Lagerstabilität bei 20°C:	12 Monate
VOC	2004/42/II(b)(250)110 Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.b) im gebrauchsfertigen Zustand beträgt einen VOC von max. 250 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in der spritzfertigen Mischung beträgt max. 110 g/Liter.

Kennzeichnung nach GefStoffV. in ihrer jeweils gültigen Fassung, siehe Angaben auf dem Gebinde-Etikett.

Zur Arbeitssicherheit sind die Informationen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (BGR 500 Teil 2; Kapitel 2.29)“ zu beachten.

Akzo Nobel Coatings GmbH Kruppstraße 30 D-70469 Stuttgart Tel: +49 (0)711 8951 - 0	Akzo Nobel Coatings GmbH Aubergstraße 7 A-5161 Elixhausen Tel: +43 (0)662 48989 - 250	Akzo Nobel Car Refinishes AG Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil Tel: +41 (0)44 931 44 44
--	---	---

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:

Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unseres aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderung unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert.

Zentrale:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com



AkzoNobel