

# Technisches Merkblatt

## SILCOSAN EDELPUTZ ST

1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm



Der Siliconharz-Fassadenputz RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST überzeugt durch eine besonders geschmeidige Verarbeitung, eine optimale Offenzeit und die rustikale Kratzputzstruktur mit mineralisch mattem Oberflächencharakter. Durch die spezielle Kornzusammensetzung und Kornstruktur wird eine gute Fülle mit untergrundausgleichenden Eigenschaften erzielt. Zudem zeichnet sich der Fassadenputz RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST durch eine geringe Verschmutzungsneigung und ein großes Farbtenspektrum aus. RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST ist hoch diffusionsfähig, wetterbeständig, schlagregendicht und beständig gegen Industrieabgase. Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall zur vorbeugenden und verzögernden Wirkung. Bauaufsichtlich zugelassen in den RELIUS WDV-Systemen.

Art.-Nr. 333366

| TECHNISCHE DATEN   |   |
|--|---|
| <b>Dichte / spez. Gewicht</b>  | Ca. 1,80 g/cm <sup>3</sup>  |
| <b>Bindemittelbasis</b>  | Terpolymerisat / Acryl-Copolymerisat, Siliconharz   |
| <b>Zusammensetzung</b><br>nach VdL-Richtlinie<br>Beschichtungsstoffe | Titandioxid, Calciumcarbonat, Aluminiumhydroxid, Kieselgur, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive. Enthält als Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon und Methylisothiazolinon. Informationen für Allergiker unter Tel.-Nr. 0800-5560000 (kostenfrei).  |
| <b>Kenndaten</b><br>nach DIN EN 1062                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserdampf-Diffusionsstromdichte (Sd-Wert): V<sub>2</sub> (mittel)</li> <li>• Diffusionswiderstandswert <math>\mu</math>: ca. 75</li> <li>• Durchlässigkeit für Wasser (W-Wert): W<sub>3</sub> (niedrig)</li> </ul>   |
| <b>Glanzgrad / Oberfläche</b>  | Mineralisch matt / Kratzputzstruktur  |
| <b>Verarbeitung</b>  | <p>Evtl. mit Wasser auf die erforderliche Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit Edelstahltraufel aufziehen, in Kornstärke abziehen und mit der Kunststoffglättkelle gleichmäßig rund abreiben. Maschinell mit Trichterpistole (ca. 3-4 bar) oder geeigneter Schneckenpumpe problemlos verarbeitbar. Die Düsengröße ist abhängig von der Korngröße. Die Angaben der jeweiligen Maschinenhersteller sind zu beachten.</p> <p>Bei den angegebenen Verarbeitungswerkzeugen handelt es sich um Empfehlungen. Kriterien wie Untergrund, eingesetzte Verarbeitungswerkzeuge und Arbeitsweise / Applikationstechnik nehmen wesentlich Einfluss auf das Ergebnis. Zudem sollte zur Vermeidung von Ansätzen auf eine zügige nass-in-nass Verarbeitung und eine ausreichende Anzahl an Arbeitskräften geachtet werden.</p> |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>                                       | <p>Luft- und Objekttemperatur während der Verarbeitung und der Trocknung nicht unter +5°C.</p> <p>Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Nebel und hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten (&gt;80%). Der frische Putz muss während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Durchtrocknung vor zu schnellem Wasserentzug, Frost und Regen geschützt werden.</p>   |
| <b>Verbrauch</b><br>(pro Anstrich)                                   | <p>Korn 1,0 mm: 1,7 - 1,9 kg/m<sup>2</sup><br/>Korn 1,5 mm: 2,0 - 2,2 kg/m<sup>2</sup><br/>Korn 2,0 mm: 3,0 - 3,2 kg/m<sup>2</sup><br/>Korn 3,0 mm: 3,8 - 4,0 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Richtwerte, für die keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.</p>  |
| <b>Trockenzeiten</b><br>(20 °C / 65% rel. Luftfeuchtigkeit)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindestfilmbildetemperatur (MFT): +5°C</li> <li>• Durchtrocknung ca. 1-2 Tage pro mm Schichtdicke</li> </ul> <p>Der Putz erhärtet physikalisch durch Wasserverdunstung. Bei kühler Witterung und dauerhaft oder wiederkehrender hoher relativer Luftfeuchtigkeit sind längere Trocknungszeiten zu berücksichtigen. Auch bereits der an der Oberfläche erhärtete Putz kann durch Feuchtigkeitseinwirkung erneut erweichen. Bei frühzeitiger Feuchtigkeitsbelastung können wasserlösliche Bestandteile aus dem Beschichtungsstoff</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | herausgelöst werden und an der Oberfläche zu glänzenden Spuren führen. Diese Bestandteile werden i. d. R. durch weitere Feuchtigkeitseinwirkung von der Fassade abgewaschen. Diese beeinträchtigen grundsätzlich nicht die Funktionalität der Beschichtung.   |
| <b>Verdünnung</b>   | Falls erforderlich, mit max. 2 % Wasser auf objektbedingte Verarbeitungskonsistenz einstellen.  |
| <b>Werkzeugreinigung</b>                                  | Sofort nach Gebrauch mit Wasser   |
| <b>Farbtöne</b>   | Standard: Weiß<br>Abtönung über RELIUS Living Colours<br><br>Bei Bunttönen Hellbezugswert >20 auf WDV-Systemen mit organischen Oberputzen beachten. Durch den Einsatz der speziellen COOL COLOURS BY RELIUS Technologie können auch Hellbezugswerte >5 durch Anstriche mit RELIUS RELINOVA NANO TECH realisiert werden.   |
| <b>Farbtonbeständigkeit</b><br>gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26 | C 1-2   |
| <b>Packungsgrößen</b>                                     | 25 kg   |
| <b>Lagerung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trocken, kühl, jedoch frostfrei</li> <li>• Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerstabil</li> <li>• Die max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht überschritten werden</li> <li>• Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten</li> <li>• Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern (akklimatisieren)</li> </ul> |
| <b>Gefahrenkennzeichnung</b>                              | Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt  |
| <b>Produktcode</b>  | BSW50   |

#### Untergrundvorbereitung:

#### Untergrund und Anstrichaufbau:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363). Des Weiteren bitte auch die gültigen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (= BFS), 60528 Frankfurt, berücksichtigen sowie das Merkblatt „Putzen bei hohen und tiefen Temperaturen“ des internationalen Sachverständigenkreis für Ausbau und Fassade D-A-CH (ISK) beachten.

#### Neue Untergründe:

Verschmutzungen entfernen und Flächen säubern. Eventuell vorhandene Sinterschicht entfernen. Mineralische Putze entsprechend den Regeln der Putztechnik ausreichend abbinden lassen. Nur auf ausreichend neutral abgebundenen Mineralputzen applizieren. Mindestabbindezeit: 2 Tage/mm Putzdicke (Richtwert). Putzneutralisation mit Indikator (1-prozentige alkoholische Phenolphthaleinlösung) prüfen. PH-Wert = 8,5 einhalten. Gegebenenfalls Putzneutralisation durch fachgerechtes Fluatieren sicherstellen. Die Druckfestigkeit bei Oberputzen P II CS II sollte jedoch > 2,0 N/mm<sup>2</sup> betragen.

#### Alte Untergründe:

Flächen nass oder trocken gründlich reinigen. Die notwendige Untergrundvorbereitung (Reinigen und Grundbeschichtung) ist auf die Untergrundbeschaffenheit abzustimmen. Bei Verwendung von Heißwasser-Hochdruck-Reiniger muss die Wassertemperatur unter 60°C liegen. Mindestabstand der Lanze zum Objekt 70 cm. Trocknungszeiten zu den Folgeschichten sind zu beachten. Bei vorhandenen WDV-Systemen raten wir aufgrund einer möglichen Wasseraufnahme von der Nutzung der Hochdruck-Heißwasserstrahler ab. Bei Pilz- und Algenbefall ist eine spezielle Grundreinigung sowie Nachbehandlung mit RELIUS ALGOSAN erforderlich. Für gerissene Untergründe empfehlen wir unsere Spezialbeschichtungssysteme. Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und nachreinigen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel). Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen technischen Beratungsdienst anfordern.

| Untergrund  | Vorbereitung  | Grundierung  |
|---|---|--|
| Neuputz (P II + III)<br>Putze entsprechend den Regeln der Putztechnik ausreichend abbinden lassen | Siehe „Untergrundvorbereitung“  | Falls erforderlich:<br>RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos                         |
| Altputz (P II + III)  | Neuputzstellen nach ausreichender Trockenzeit fachgerecht fluatieren und nachwaschen                    | RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos oder RELIUS TIEFGRUND L                        |
| Neuer Beton   | Verunreinigungen durch Schalöl, Fett und Wachs mit Fluatschaumwäsche oder durch Dampfstrahlen entfernen | Falls erforderlich:<br>RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos oder RELIUS TIEFGRUND L |
| Alter Beton   | Kleine Fehlstellen und Lunker mit RELIUS K.A.M. ausbessern  | RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos oder RELIUS TIEFGRUND L                        |
| Porenbeton  | Siehe „Untergrundvorbereitung“  | RELIUS TIEFGRUND L   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Faserzementplatten                                     | Siehe „Untergrundvorbehandlung“                       | RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos oder RELIUS TIEFGRUND L<br>Bei frei verbauten Platten einschließlich der Rückseiten und Kanten              |
| Ziegel-Mauerwerk                                       | Technischen Beratungsdienst anfordern                 | RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos oder RELIUS TIEFGRUND L   |
| Kalksandstein-Mauerwerk                                | Technischen Beratungsdienst anfordern                 | RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos oder RELIUS TIEFGRUND L   |
| Alte, tragfähige Lack- und Dispersionsfarben-anstriche | Glänzende Oberflächen anrauen oder anlaugen           | RELIUS TIEFGRUND L<br>(nur bei stark saugenden Altanstrichen)<br>RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weiß (nur bei glänzenden Oberflächen erforderlich) |
| Alte Kalk- und Mineralfarbenanstriche                  | Mechanisch gründlich entfernen und Flächen entstauben | RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos oder RELIUS TIEFGRUND L   |
| WDV-Systeme  | Siehe Untergrundvorbehandlung (neue Untergründe)      | RELIUS UNIVERSAL PUTZGRUND  |

**Zwischenanstrich:**

1 x RELIUS UNIVERSAL PUTZGRUND.

**Deckbeschichtung:**

RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm.

**Hinweise:**

**Filmschutz gegen mikrobiologischen Befall:**

Unter ungünstigen Bedingungen kann trotz der Filmkonservierung ein Algen- und / oder Pilzbefall während Verjährungsfristen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine zweifache Beschichtung mit RELIUS SILCOSAN F1 führt insbesondere bei wärme gedämmten Fassaden zu einer Verlängerung des Filmschutzes.

**Farbtonbeständigkeit:**

Ein zweimaliger Anstrich mit RELIUS SILCOSAN F1 oder RELIUS RELINOVA NANO TECH trägt darüber hinaus zur Farbtonstabilität bei intensiver UV-Lichteinwirkung bei. Werden auf WDVS Farbtöne mit einem Hellbezugswert <20 realisiert, ist ein zweimaliger Anstrich mit RELIUS RELINOVA NANO TECH und der COOL COLOURS BY RELIUS Technologie, zwingend erforderlich.

**Füllstoffbruch:**

Bei dunklen und intensiven Farbtönen können durch Füllstoffbruch bei mechanischer Einwirkung hell abzeichnende Farbänderungen entstehen. Eine Qualitätsbeeinträchtigung entsteht dadurch nicht.

**Allgemeine Hinweise:**

Durch die Verwendung von Natursteingranulaten sind geringe Farbtonunterschiede bei verschiedenen Anfertigungen (Chargen) möglich. Deshalb nur Material mit gleicher Chargennummer für durchgehende Flächen verwenden. Die optimale wasser- und schmutzabweisende Wirkung wird in der Regel nach ca. 3 Monaten Bewitterung erreicht. Zum Aufrühren des RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST Langsamrührer oder Handrührstab verwenden. Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei Spritzverarbeitung beachten: Aerosole (Spritznebel) nicht einatmen. Übliche Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt.


**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben/Lacke und flüssige Reste als schadstoffhaltige Abfälle von Farben/Lacken auf Wasserbasis bei einer Sammelstelle für Altfarben/-lacke gemäß EAK-Nr. 080111 entsorgen.

**CE-Kennzeichnung nach DIN EN 15824:**

|  |  |
|--|--|
| <b>CE</b>  |  |
| 0432   |  |
| RELIUS Farbenwerke GmbH<br>Heimertinger Straße 10<br>D-87700 Memmingen |  |
| 11   |  |
| Nr. 333366-63<br>EN 15824  |  |
| Außenputz<br>mit organischen Bindemitteln                              |  |
| Wasserdampf-<br>Durchlässigkeit  | $v_2$ mittel   |
| Wasseraufnahme   | $W_a$ niedrig  |
| Haftfestigkeit   | $\geq 0,3$ MPa   |
| Dauerhaftigkeit  | Durchlässigkeits-<br>rate nach<br>EN 1062-3 ist<br>$\leq 0,5$ kg / (m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ) |
| Gefährliche Substanzen   | KLP / NPD  |
| Brandverhalten   | B – s1, d0   |

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:**



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.