

## MATTIERUNGSMITTEL FÜR 1K LACKE

### Beschreibung:

Anwendung zur Verringerung des Glanzgrades bei:

- PROSOL 1K Nitro-Decklack 101
- PROSOL 1K Alkyd Decklack 202

### Besondere Hinweise:

Mattierungsmittel nur nach der Rezepturvorgabe im Mix-Programm verwenden, siehe „RTU“-Feld (Ready-To-Use Button).

Die Zugabe von Mattierungsmittel hat Auswirkung auf den Glanzgrad der Deckbeschichtung.

Bei dunklen Farbtönen muss ggf. die Zugabemenge an Mattierungsmittel etwas erhöht werden, um einen entsprechenden niedrigeren Glanz zu erreichen.

Die Zugabe von Mattierungsmittel Allgemein, kann je nach Zugabemenge zum Decklack, die Deckkraft und Qualität vermindern, sowie die Verarbeitung bzw. das Spritzverhalten negativ beeinflussen.



Im Außenbereich kann es bei Zugabe von Mattierungsmittel nach einigen Monaten zu Auskreidungen kommen. Es wird daher grundsätzlich empfohlen, Musterflächen oder Spritzmuster anzulegen.

### Anwendung:

Vor Gebrauch per Hand mit Rührstab umrühren. Nicht mit Quirl oder Rührwerk umrühren, da es zu Beschädigungen am Rühraufsatz durch Ablagerungen kommen kann. Nach dem Gebrauch mit dem Originaldeckel wieder verschließen.

### Allgemeine Glanzgradtabelle:

<u>Glanzeinheiten (GE):</u>	<u>Glanzgrad:</u>
0 – 7	= Stumpfmatt
8 – 17	= Matt (matt)
18 - 29	= Seidenmatt (sm)
30 - 59	= Seidenglänzend (sgl)
60 - 89	= Glänzend (gl)
> 90	= Hochglanz (hgl)

<b>Typ:</b>	Keine Angabe
<b>Dichte:</b>	Keine Angabe
 <b>Zusatz:</b>	Empfohlene Zugabemenge laut Mix-Programm beachten. Vor Gebrauch gründlich umrühren und einrühren.
 <b>Haltbarkeit / Lagerung:</b>	In verschlossenem Originalgebinde mind. 1 Jahr
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	Ab + 10°C und bis 80% rel. Luftfeuchte, Für ausreichend Zu- und Abluft sorgen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.
<b>Entsorgung</b>	Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss ggf. der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für ein konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte und ähnliches dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikationen) dar. Etwaige Schutzrechte, sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.