

· TECHNISCHES DATENBLATT ·

· TECHNICAL DATASHEET · FICHE TECHNIQUE · FICHA TÉCNICA ·

Lackierfolie
Masking sheeting
Film de marouflage
Lámina de protección de pintura

Nr.	Eigenschaften	Einheit	Messwert	Messmethode
No.	Properties · Caractéristiques · Características	Unit · Unité · Unidad	Value · Valeur · Valor	Method · Méthode · Método
1	Dichte Density Densité Densidad	g / cm ³	1,143	in Anlehnung an following · suivant · según DIN EN 1183
2	Dicke Thickness Epaisseur Grosor	µm	nach Bestellung as ordered selon commande bajo pedido	in Anlehnung an following · suivant · según GPA (Thicknessprofile)
3	Zugfestigkeit längs Tensile Strength <i>machine direction</i> Résistance à la traction <i>direction extrusion</i> Resistencia a la extensión <i>vertical</i>	N / mm ²	38,3	in Anlehnung an following · suivant · según ASTM D 882
4	Zugfestigkeit quer Tensile Strength <i>transverse direction</i> Résistance à la traction <i>direction transversal</i> Resistencia a la extensión <i>transversal</i>	N / mm ²	24,9	in Anlehnung an following · suivant · según ASTM D 882
5	Bruchdehnung längs Elongation at break <i>machine direction</i> Allongement à la rupture <i>direction extrusion</i> Alargamiento de roturas <i>vertical</i>	%	210	in Anlehnung an following · suivant · según ASTM D 882
6	Bruchdehnung quer Elongation at break <i>transverse direction</i> Allongement à la rupture <i>direction transversal</i> Alargamiento de roturas <i>transversal</i>	%	390	in Anlehnung an following · suivant · según ASTM D 882
7	Fallbolzenprüfung / Dart Drop Dart drop Test de la chute de bille (dart) Ensayo de caída del dardo	g/µm	4,3	in Anlehnung an following · suivant · según ASTM 1709-91
8	Abmessung und Ausführung Dimension and Design Dimension et Version Dimensión y ejecución		nach Bestellung as ordered selon commande bajo pedido	

· TECHNISCHES DATENBLATT ·

· TECHNICAL DATASHEET · FICHE TECHNIQUE · FICHA TÉCNICA ·

Lackierfolie
Masking sheeting
Film de marouflage
Lámina de protección de pintura

HINWEISE ZUR LAGERUNG UND ANWENDUNG INDICATIONS FOR STORAGE AND APPLICATION MENTIONS CONCENANT STOCKAGE ET APPLICATION INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN Y EL ALMACENAJE		
a)	Lagerzeit Storage time Temps de stockage Tiempo de almacenaje	ab Lieferdatum 12 Monate 12 months from delivery date à partir de la date de livraison 12 mois 12 meses despues de la entrega
b)	Lagertemperatur Storage temperature Température de stockage Temperatura de almacenaje	+ 20° C / ± 10° C
c)	Relative Luftfeuchtigkeit Relative humidity (RH) Humidité relative Humedad relativa del aire	30 - 90 %
d)	Lagerung Storage Stockage Almacenaje	in geschlossenen Räumen in closed rooms dans un espace fermé en espacios cerados
e)	Einwirkung von UV-Strahlung Exposure to UV-radiation Exposition aux UV Exposición a rayos UV	ist zu vermeiden *nicht zutreffend bei UV-stabilisierter Folie to avoid *not applicable for UV-resistant film à éviter *non-pertinent pour film résistant aux UV a evitar *no aplicable en film resistente a UV

Diese technische Information erfolgt nach bestem Wissen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Die aufgeführten Richtwerte sind Mittelwerte und stellen keine garantierte Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Diese Erklärung beschränkt sich auf das Material, wie es die Horn & Bauer GmbH & Co. KG verlässt und umfasst nicht die gegeben falls durch nachfolgende Verarbeitungsschritte und/oder Handlungsschritte vorgenommenen Veränderungen.

This technical information has been given to the best of our knowledge. The above mentioned standards are average values and no granted assurance of special properties. This statement is limited to the material, in the state as it leaves the company Horn & Bauer GmbH & CO. KG and does not include possible modifications by conversion and/or handling after dispatch.

Cette information technique a lieu en toute état de cause et est conforme à notre état de connaissance actuel. Les valeurs indicatives mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes et ne représentent pas une assurance garantie de certains caractéristiques. Cette déclaration se limite aux produits dans l'état ou ils délaissent Horn & Bauer GmbH & Co. KG et n'englobe pas d'éventuelles modifications dues à des traitements ou manutentions ultérieurs.

Los datos que aparecen en esta hoja de especificaciones son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Los datos arriba indicados son valores promedios y no constituyen una garantía real de sus propiedades. Esta declaración se limita al material suministrado de Horn & Bauer GmbH & Co.KG y no abarcan modificaciones en procesos posteriores de su manipulación y/o conversión despues de su entrega