



## GARTEN- & FASSADENFARBE

Deckanstrich in farbiger Vielfalt - ideal für den Außenbereich



7103  
Signalgelb  
deckend  
RAL 1003



7519  
Capriblau  
deckend  
RAL 5019



7530  
Feuerrot  
deckend  
RAL 3000



7629  
Minzgrün  
deckend  
RAL 6029



7283  
Englisch Grün  
deckend  
RAL 6009



7511  
Braunrot  
deckend  
RAL 3011



7119  
Graubeige  
deckend  
RAL 1019



7817  
Schokoladen-  
braun deckend  
RAL 8017



7505  
Tiefschwarz  
deckend  
RAL 9005



7716  
Anthrazitgrau  
deckend  
RAL 7016



7542  
Verkehrsgrau A  
deckend  
RAL 7042



7738  
Achatgrau  
deckend  
RAL 7038



7535  
Lichtgrau  
deckend  
RAL 7035



7262  
Reinweiß  
deckend  
RAL 9010



7500  
Verkehrsweiß  
deckend  
RAL 9016



### Produktbeschreibung:

Äußerst wetter- und UV-beständiger, deckend seidenmatter Holzanstrich für den Außenbereich. Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist atmungsaktiv und wasserabweisend. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

### Anwendungsbereiche:

Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports.

### Inhaltsstoffe:

Auf Basis einer Polymer-Dispersion, Titandioxid (Weißpigment), Eisenoxide und organische Pigmente, Additive und Konservierungsmittel (MIT/BIT). Lösemittel: Wasser. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.d): 130 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 130 g/l VOC. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

### Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht:  
Viskosität: 30-40 s, 4 mm nach DIN 53211, sämig/flüssig  
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos  
Flammpunkt: nicht erforderlich  
pH-Wert: 7,5-8,5

### Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

### Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (Anstrichtemperatur mind. +5°C, max. 18% Holzfeuchte). Wird ein zusätzlicher Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, das rohe Holz mit der Osmo Holz-Imprägnierung WR vorbehandeln. Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Falls möglich, den ersten Anstrich vor Montage allseitig auf das Holz auftragen. Noch gut erhaltene Altanstriche säubern und anschlei-



fen - schadhafte Anstriche entfernen (abschleifen). Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekanntem Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen.

#### Verarbeitung:

Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle dünn und zügig bahnenweise in Maserrichtung auftragen oder im Spritzverfahren applizieren. Bei guter Belüftung ca. 3-4 Stunden trocknen lassen. Nach der Trocknung bei Bedarf feinkörnig zwischenglätten und den zweiten Anstrich ebenfalls dünn und zügig auftragen. Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

#### Trocknungszeit:

Ca. 3-4 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

#### Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 16 m<sup>2</sup>/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

#### Hinweise:

Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu naturbedingtem Auswaschen von wasserlöslichen, farbigen Holzinhaltstoffen. Tropische Hölzer und andere inhaltsstoffreiche Hölzer (Eiche, Robinie, Lärche, etc.) erst abwittern lassen. Dadurch wird das Holz aufnahmefähig und der Anstrich haftet optimal.

#### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT). Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schutzhandschuhe tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag:

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter [www.osmo.de/Allergiker-Info](http://www.osmo.de/Allergiker-Info) (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913).



Achtung

#### Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

#### Farbtöne:

7103 Signalgelb (RAL 1003) deckend  
7519 Capriblau (RAL 5019) deckend  
7530 Feuerrot (RAL 3000) deckend  
7629 Minzgrün (RAL 6029) deckend  
7283 Englisch Grün (RAL 6009) deckend  
7511 Braunrot (RAL 3011) deckend  
7119 Graubeige (RAL 1019) deckend  
7817 Schokoladenbraun (RAL 8017) deckend  
7505 Tiefschwarz (RAL 9005) deckend  
7716 Anthrazitgrau (RAL 7016) deckend  
7542 Verkehrsgrau A (RAL 7042) deckend  
7738 Achatgrau (RAL 7038) deckend  
7535 Lichtgrau (RAL 7035) deckend  
7262 Reinweiß (RAL 9010) deckend  
7500 Verkehrsweiß (RAL 9016) deckend  
deckend

#### Gebindegrößen:

0,75 l; 2,5 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 12/20