



## FUGENKITTLÖSUNG

Extrem hohe Füllkraft, kurze  
Trocknungszeiten, gute  
Schleifeigenschaften.



7350 Farblos



1 ANSTRICH

### Produktbeschreibung:

Farblose Polymerdispersion für das Ausfüllen von Rissen und Fugen auf abgeschliffenen Parkettböden. Extrem hohe Füllkraft, eine kurze Trocknungszeit und gute Schleifeigenschaften, machen es zu einem bewährten Produkt. Die Fugenkittlösung wird mit Schleifstaub vermischt und bietet dadurch den Vorteil einer passenden Farbgebung.

### Anwendungsbereiche:

Geeignet für das Füllen von kleinen Fugen (< 2 mm) und kleinen Beschädigungen (z.B. Schraublöcher) bei Holz- und Parkettfußböden. Universell auf allen Holzarten einsetzbar. Nicht geeignet für elastische Konstruktionen wie z.B. Dielen-, Schwing-, Lagerholz- und Blindböden, sowie für Korkböden.

### Inhaltsstoffe:

Polymerdispersion, Füllstoffe, Emulgatoren, Wasser. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

### Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,05-1,10 g/cm<sup>3</sup>  
Viskosität: leicht pastös  
Geruch: geruchlos  
Flammpunkt: nicht erforderlich  
pH-Wert: nicht erforderlich

### Lagerfähigkeit:

12 Monate und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

### Vorbereitung:

Der zu bearbeitende Holzfußboden muss fachgerecht bis auf das rohe Holz geschliffen, sauber, frei von Ölen, Fetten oder sonstigen Verschmutzungen sein. Den letzten Schleifgang, vor dem vollflächigen Ausfüllen mit Fugenkitt, mit einer Bandschleifmaschine (z.B.: P80) und einer Randschleifmaschine P60 durchführen. Die Oberfläche vor dem Auskitteln gründlich absaugen. Hinweis: Kein Schleifstaub mit Farbresten in Osmo Fugenkittlösung hineingeben. Hierzu ausschließlich sauberen Schleifstaub verwenden.



## Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung im Eimer gut aufrühren, damit der möglicherweise gebildete Bodensatz mit eingemischt wird. Mit Schleifstaub, möglichst vom gleichen Holz mit der Körnung 80 - 120, zu einer leicht spachtelbaren, teigigen Paste anmischen (ca. 15 Gew. % Schleifstaubzusatz). Die richtige Konsistenz der Paste ist für die fehlerlose Verarbeitung wichtig. Eine zu dick angesetzte Paste erreicht keine ausreichende Flankenhaftung in der Fuge und kann beim Schleifen herausgerissen werden. Ist die Paste zu dünn angesetzt, hinterlässt sie ungefüllte Löcher. Wenn der Schleifstaub faserig ist, insbesondere bei Exotenhölzern, kann das zu einem schlechten Anrührverhalten führen und auch das Einarbeiten in die Fuge kann behindert werden. In diesem Fall bitte die Schleifstaubmenge reduzieren. Wir empfehlen die homogene Paste in einem gesonderten Behälter anzumischen. Den Boden dann diagonal mit dem Osmo Doppelblatt-Spachtel oder einem anderen rostfreien Flächenspachtel verspachteln. Dabei den Fugenkitt kräftig in die Fugen eindrücken. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Nach ca. 30 - 60 Minuten kann die getrocknete Paste grob geschliffen werden (Körnung P 80). Im Anschluss daran feinschleifen (Körnung P 100 - 120), sodass keine Fugenkittreste auf der Oberfläche des Parkettbodens verbleiben. In den meisten Fällen genügt ein Feinschliff mit P 100-120. Anschließend kann der Auftrag mit sämtlichen Osmo Öl-Wachs-Systemen erfolgen. Verunreinigungen durch Fugenkitt möglichst rasch mit Wasser reinigen.

## Reinigung der Arbeitsgeräte:

Direkt nach der Verarbeitung mit Wasser und Seife.

## Trocknungszeit:

Ca. 30-40 Minuten bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

## Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 10-15 m<sup>2</sup>/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

## Hinweise:

Da das Anmischen der Fugenkittlösung und die Verarbeitung stark von der Holzart und dem Schleifstaub abhängt, empfehlen wir unbedingt Probeflächen anzulegen! Fugen in Schwing- und Dielenböden nicht kitteln!

## Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT). Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schutzhandschuhe tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter [www.osmo.de/Allergiker-Info](http://www.osmo.de/Allergiker-Info) (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913).



Achtung

## Entsorgung:

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 20). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

## Farbtöne:

7350 Farblos

## Gebindegrößen:

1,0 l; 5,0 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 11/19