



TECHNISCHES MERKBLATT

30044 AQUAVISION 2K-HÄRTER

EINSATZBEREICH

SÜDWEST AquaVision 2K-Härter als Komponente B für AquaVision 2K-Seidenmattlack (Komponente A) einsetzen.

FARBTON: farblos

GEBINDE: 75 ml, 250 ml

VERBRAUCH: Fertige Mischung: ca. 100 – 120 ml/m²

DICHTE:

AquaVision 2K Seidenmattlack 9110 weiß: ca. 1,2 kg/l
 AquaVision 2K Seidenmattlack Basis 0000: ca. 1,1 kg/l
 AquaVision 2K-Härter: ca. 1,0 kg/l

VERARBEITUNG

MATERIALZUBEREITUNG:

AquaVision 2K-Seidenmattlack (Komponente A) mit AquaVision 2K-Härter (Komponente B) im Verhältnis 10:1 mischen. 2-3 Minuten intensiv rühren. Eine homogene Durchmischung der Komponenten A und B ist Voraussetzung für eine optimale Filmbildung. Bitte beachten, dass das Material im Randbereich des Gebindes mit untergerührt wird. Das Einrühren von größeren Luftmengen nach Möglichkeit vermeiden. Nach dem Mischen in ein sauberes Gefäß umfüllen und nochmals durchrühren. Das Ansetzen der Mischung kann nach Volumen oder nach Gewicht erfolgen. Bei kleinen Mengen empfehlen wir die Komponenten mit einer Waage einzuwiegen.

TOPFZEIT:

Das angemischte Material hat eine Topfzeit. Die Topfzeit beträgt bei einer

Temperatur von +20 °C beträgt ca. 6 Stunden. Höhere Temperaturen verkürzen die Topfzeit.

Nach Ablauf der Topfzeit darf das angemischte Material nicht mehr verarbeitet werden.

VDL-DEKLARATION:

Komponente B: Carbodiimid

GISCODE: BSW30

ALLGEMEINE SICHERHEITS-RATSCHLÄGE

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de

LAGERUNG

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

TECHNISCHE BERATUNG

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0).

HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise aufgrund der von uns gewonnenen Erfahrungen, Entwicklungen und Untersuchungen erfolgen, die naturgemäß nicht die individuellen Verhältnisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige Bedingungen) berücksichtigen können. Der Verarbeiter ist daher gehalten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenverantwortlich zu handeln. Unsere Mitarbeiter stehen mit konkreten Ratschlägen gerne zur Verfügung stehen. Für Kombinationen mit anderen Produkten übernehmen wir keine Gewähr. Durch die hier erfolgten Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet.

Im Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, worüber Sie sich jederzeit auf unserer Website: www.suedwest.de informieren können.

STAND: 2023/SEPTEMBER/KM